

hoge sterkte | hoge viscositeit | moeilijk te demonteren

NSF-registratienr. 154312 categoriecode: P1

Basis	Methacrylatester
Kleur	groen
Geur	karacteristiek
Viscositeit (25°C)	1.500-2.500 mPa.s
Dichtheid (25°C)	1,10 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid	-55°C tot +150°C
Max. vulvermogen	0,20 mm
Losbreekmoment: MLB (DIN EN ISO 10964)	30-40 Nm
Afschuifsterkte (DIN 54452)	25-30 N/mm ²
Handvast	10 min.
Werksterkte	1-3 uur
Eindsterkte	12 uur
Opslagtijd	24 maanden
Max. schroefdraad	36
Sterkteklasse (DIN 30661)	3
Vlampunt	>100°C
Dampdruk	<3 mbar

De cijfers zijn gemiddelde waarden. Ze zijn alleen ter informatie, maar vormen geen garantieclaims.

Voorzien van bus- en lagerbevestiging

- Snel uitharden
- Bestand tegen veel chemische stoffen
- Zeer hoge sterkte, zelfs op licht geoliede verbindingdelen
- Lage viscositeit met zeer goed capillair effect
- Gemiddelde en hoge viscositeit voor lagers en bussen

I-Blue B.V. | Leidsevaartweg 99-8.02 | NL-2106 AS Heemstede | info@i-blue.com | www.i-blue.com

De informatie in dit product is naar ons beste weten opgesteld en is alleen voor informatieve doeleinden. Een claim op basis hiervan is uitgesloten. Gedetailleerde tests moeten worden uitgevoerd voordat de aanvraag wordt uitgevoerd, en dit prospectus biedt hiervoor een basis. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle maatregelen die worden genomen om eigendommen en personen te beschermen. Veiligheidsinformatiebladen volgens de vereiste norm zijn op aanvraag beschikbaar voor alle producten.

- Anaerobe lijm is een 1-componentenlijm die uithardt met metaalcontact onder uitsluiting van lucht.
- Anaerobe lijm plakt, verzegelt en bevestigt schroefverbindingen, verbindingsonderdelen, lagers en pijpverbindingen eenvoudig, veilig en permanent.
- Anaerobe lijm vervangt conventionele bevestigingsmethoden zoals spinhout, veerringen en schijven.

Gebruiksaanwijzing:

Reinig de te verbinden delen met I-QLUE CLEANER. Breng voldoende lijm aan en monteer. Onmiddellijke montage is niet nodig, aangezien het materiaal pas reageert nadat de delen zijn samengevoegd. Anaërobe vloeibare lijmen reageren niet met metaal - kunststof combinaties, in zo'n geval is het noodzakelijk met een activator te werken. Verschillende types met verschillende sterktes en viscositeiten maken een exacte aanpassing aan uw toepassing mogelijk en zijn doorslaggevend voor het succes van de verlijming. Het uitharden kan aanzienlijk worden versneld door activatoren.

RoHS-conform

Verpakkingseenheid	Artikel
6 flessen à 250 g	A38.250
20 flessen à 50 g	A38.50
25 flesjes à 20 g	A38.20
Andere verpakkingen op aanvraag	