

Medium viscositeit

Basis	Ethyl cyanacrylaat
Kleur	doorzichtig
Viscositeit 25°C	100 mPa. s
Dichtheid	1,06-1,10 g/cm ³
Handsterkte aluminium	<10 seconden
Handsterkte rubber	<5 seconden
Eindsterkte	24 uur
Max. vulvermogen	0,07 mm
Temperatuurbestendigheid van	-60°C tot +80 °C
Thermische geleidbaarheid ASTM C 177	0,1
Trek-afschuifsterkte DIN 53283	21 n/mm ²
Bewaartijd bij 5°C tot 8°C	12 maanden

De cijfers zijn gemiddelde waarden. Ze zijn alleen ter informatie, maar vormen geen garantieclaims.

REACH geregistreerd

Niet inbegrepen in dit product:

Amines, benzeen, benzeenperoxide, biociden, bisfenol, DEHP, arachideolie, halogeen, latex, nanodeeltjes, persistente, perfluorated oppervlakteactieve stoffen, PFOA, PFOX, ftalaten, siliconen

Gebruiksaanwijzing:

De te verlijmen onderdelen moeten schoon, olie- en vetvrij zijn. Breng I-QLUE GLUE dun, eenzijdig aan en verbind en comprimeer de te verbinden onderdelen. I-QLUE GLUE Rapid Adhesive hardt uit bij kamertemperatuur en onder contactdruk in combinatie met vochtigheid. De optimale relatieve luchtvochtigheid moet ongeveer 65% zijn. Om de uitharding te versnellen, onze I-QLUE AKTIVATOR NR. 9. Voor materialen zoals PP, PE, PTFE of siliconen moeten de onderdelen zijn uitgerust met bijvoorbeeld onze I-QLUE PRIMER NR. 7 worden voorbehandeld.



Materiaalcombinaties	I-QLUE LIJM CA01 Secondelijm
Materiaal	
Metaal	++
Kunststof*	++
Rubber	++
EPDM-elastomeren	++
Hout	
Glas/Keramiek	+
Leer	
Bijzonderheid	zeer snelle, capillaire actie
+ geschikt ++ bij voorkeur geschikt	
Opslag	Koel, droog en donker Optimale temperatuur: 6°C - 8°C
RoHS conform	
Verpakkingseenheid	Artikel
6 flessen à 500 g	CA01.500
20 flessen à 50 g	CA01.50
25 flessen à 20 g	CA01.20
Andere verpakkingen op aanvraag	