



Lage viscositeit

Basis	Ethylcyanacrylaat
Kleur	doorzichtig
Viscositeit 25°C	15-25 mPa. s
Dichtheid	1,05 gr/cm ³
Handsterkte aluminium	5-10 seconden
Handsterkte rubber	2-5 seconden
Eindsterkte	24 uur
Max. vulvermogen	0,05 mm
Temperatuurbestendigheid van	-50°C tot +80°C
Thermische geleidbaarheid ASTM C 177	0,1
Trek-afschuifsterkte DIN 53283	22 N/mm ²
Bewaartijd bij 5°C tot 8°C	12 Maanden

De cijfers zijn gemiddelden. Ze zijn alleen ter informatie, maar vormen geen garantieclaim.

REACH-geregistreerd

Niet inbegrepen in dit product:

Amines, benzeen, benzeenperoxide, biociden, bisfenol, DEHP, arachideolie, halogeen, latex, nanodeeltjes, persistente, geperluoriseerde oppervlakteactieve stoffen, PFOA, PFOX, ftalaten, siliconen

Gebruiksaanwijzing:

De te verlijmen onderdelen moeten schoon zijn, vrij van olie en vet. Breng I-QLUE GLUE dun aan, aan één kant, en verbind en druk de te verbinden onderdelen samen. De handsterkte wordt bereikt na ongeveer 1-2 seconden en de uiteindelijke sterkte na 24 uur. I-QLUE GLUE Rapid Adhesive hardt uit bij kamertemperatuur en onder contactdruk in combinatie met vochtigheid. De optimale relatieve luchtvochtigheid moet ongeveer 65% zijn. Om het uitharden te versnellen, heeft onze I-QLUE ACTIVATOR NR. 9 kan worden gebruikt. In het geval van materialen zoals PP, PE, PTFE of siliconen moeten de onderdelen worden behandeld met bijvoorbeeld onze I-QLUE PRIMER NR. 7 kunnen voorbehandeld worden.



Materiaalcombinaties	I-QLUE LIJM CA06 Secondelijm
Materiaal	
Metaal	++
Plastic*	++
Rubber	++
EPDM elastomeren	++
Hout	
Glas/Keramiek	+
Leer	
Bijzonderheid	zeer snelle, capillaire werking
+ geschikt ++ bij voorkeur geschikt	
Opslag	Koel, droog en donker Optimale temperatuur: 6°C - 8°C
Voldoet aan RoHS	
Verpakkingseenheid	Artikel
6 flessen à 500 g	CA06.500
20 flessen à 50 g	CA06.50
25 flesjes à 20 g	CA06.20
Andere verpakkingen op aanvraag	