

Hoge viscositeit

Basis	Ethylcyanoacrylaat
Kleur	zwart
Viscositeit 25°C	1500 mPa.s
Dichtheid	1,06-1,10 gr/cm ³
Vlampunt	85°C
Handsterkte	10-30 seconden
Eindsterkte	24 uur
Max. opvulcapaciteit voor gaten	0,15 mm
Temperatuurbestendigheid van	-60°C tot +120°C
Hardheid	Rockwell-M 72-74
Treksterkte DIN 53283	18 N/mm ²
Bewaartijd bij 5°C tot 8°C	12 maanden

De cijfers zijn gemiddelden. Ze zijn alleen ter informatie, maar creëren geen garantieclaims.

REACH-geregistreerd

Niet inbegrepen in dit product:

aminen, benzeen, benzeenperoxide, biociden, bisfenol, DEHP, arachideolie, halogeen, latex, nanodeeltjes, persistente, geperluoriseerde oppervlakteactieve stoffen, PFOA, PFOX, ftalaten, siliconen

Verwerkingsinstructies:

De te verlijmen onderdelen moeten schoon zijn, vrij van olie en vet. Breng I-QLUE GLUE dun aan één kant aan en voeg de te verbinden delen samen en druk erop. I-QLUE GLUE Rapid Adhesive hardt uit bij kamertemperatuur en onder contactdruk in combinatie met vochtigheid. De optimale relatieve luchtvochtigheid moet ongeveer 65% zijn. Om het uitharden te versnellen, kan onze I-QLUE ACTIVATOR NR. 9 worden gebruikt. In het geval van materialen zoals PP, PE, PTFE of siliconen moeten de onderdelen worden voorbehandeld met bijvoorbeeld onze I-QLUE PRIMER NR. 7.

Materiaalcombinaties	I-QLUE GLUE CA10 Secondelijm
Materiaal	
Metaal	
Plastic*	+
Rubber	++
EPDM Elastomeren	
Hout	+
Glas/Keramiek	
Leer	+
Bijzonderheid	Universeel
+ geschikt ++ bij voorkeur geschikt	
Opslag	Koel, droog en donker Optimale temperatuur: 6°C - 8°C
Voldoet aan RoHS	
Verpakking	Artikel
6 flessen à 500 g	CA10.500
20 flessen à 50 g	CA10.50
25 flessen à 20 g	CA10.20
Andere verpakkingen op aanvraag	