

Medium viscositeit

Basis	Ethylcyanacrylaat
Kleur	doorzichtig
Viscositeit 25°C	200-350 mPa. s
Dichtheid	1,05 gr/cm ³
Vlampunt	85°C
Handsterkte aluminium	10-20 seconden
Handsterkte rubber	10-15 Seconden
Eindsterkte	24 uur
Max. vulvermogen	0,15 mm
Temperatuurbestendigheid van	-50°C tot +80°C
Thermische geleidbaarheid ASTM C 177	0,1
Trek-afschuifsterkte DIN 53283	22 N/mm ²
Bewaartijd bij 5°C tot 8°C	12 maanden

De cijfers zijn gemiddelden. Ze zijn alleen ter informatie, maar vormen geen garantieclaim.

REACH-geregistreerd

Niet inbegrepen in dit product:

Amines, benzeen, benzeenperoxide, biociden, bisfenol, DEHP, arachideolie, halogeen, latex, nanodeeltjes, persistente, geperluoriseerde oppervlakteactieve stoffen, PFOA, PFOX, ftalaten, siliconen

Gebruiksaanwijzing:

De te verlijmen onderdelen moeten schoon zijn, vrij van olie en vet. Breng I-QLUE GLUE dun aan, aan één kant, en verbind en druk de te verbinden onderdelen samen. I-QLUE GLUE Rapid Adhesive hardt uit bij kamertemperatuur en onder contactdruk in combinatie met vochtigheid. De optimale relatieve luchtvochtigheid moet ongeveer 65% zijn. Om het uitharden te versnellen, heeft onze I-QLUE ACTIVATOR NR. 9 kan worden gebruikt. In het geval van materialen zoals PP, PE, PTFE of siliconen moeten de onderdelen worden behandeld met bijvoorbeeld onze I-QLUE PRIMER NR. 7 kunnen voorbehandeld worden.

Materiaalcombinaties	I-QLUE GLUE CA21 Secondelijm
Materiaal	
Metaal	+
Plastic*	++
Rubber	+
EPDM elastomeren	+
Hout	++
Glas/Keramiek	+
Leer	+
bijzonderheid	Voor poreuze materialen
+ geschikt ++ bij voorkeur geschikt	
Opslag	Koel, droog en donker Optimale temperatuur: 6°C - 8°C
RoHS conform	
Verpakkingseenheid	Artikel
6 flessen à 500 g	CA21.500
20 flessen à 50 g	CA21.50
25 flesjes à 20 g	CA21.20
Andere verpakkingen op aanvraag	